



CTL<sup>®</sup> GmbH | Chemisch-Technologisches Laboratorium  
Krackser Straße 12 | 33659 Bielefeld | Germany

Hoppediz Babytragetücher  
Frau Schröder  
Zum Scheider Feld 17  
51467 Bergisch Gladbach

Marion Hahn

[fon] +49 521 400 82 89 13

[fax] +49 521 400 82 89 29

[mail] [logistikA@ctl-bielefeld.de](mailto:logistikA@ctl-bielefeld.de)

[Auftragsdatum] 06.12.2011

[Lieferdatum] 07.12.2011

[Datum] 23.12.2011

CTL<sup>®</sup>-Nr.

## Prüfbericht

|                      |   |
|----------------------|---|
| [Ansprechpartner]    | Frau Schröder   |
| [Material]           | Flanell-Stoff, Bündchenstoffe, Oberstoffe, Etiketten, Reißverschlüsse   |
| [Farben/Bezeichnung] | siehe Tabellen auf den Folgeseiten  |
| [Prüfumfang]         | Prüfung auf Schadstoffe, optische Aufheller und Speichel-/Schweißechtheit<br>bez. allgemeine Schadstoffprüfungen Produktklasse I (Baby) lt. Kundenvorgabe |

[DE] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

[GB] The denoted results are only valid for the tested sample. Without our written consent no single part of this report is allowed to be forwarded to third parties.

[F] Le resultat des examens se réfère uniquement aux objets testés. Sans autorisation écrite, le résultat des examens ne doit pas être partiellement reproduit.

[NL] De testresultaten hebben uitsluitend betrekking op de testobjecten. Zonder schriftelijke toestemming mag het testrapport niet in uittreksel worden vermenigvuldigd.

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] [info@ctl-bielefeld.de](mailto:info@ctl-bielefeld.de)  
[Homepages] [ctl-bielefeld.de](http://ctl-bielefeld.de)  
[ctl-tattoo.net](http://ctl-tattoo.net)  
[ctl-pmu.net](http://ctl-pmu.net)



wir helfen, beraten und prüfen

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabelle

| Prüfung                   | Prüfvorschrift/<br>Prüfmethode | Bezeichnung/Farbe                        | Prüfergebnis |
|---------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| <b>Optische Aufheller</b> | Prüfung im UV-<br>Licht        | Futtersstoff/<br>heller BW Flanell weiss | negativ      |
|                           |                                | Bündchenstoff/<br>gelb                   | negativ      |
|                           |                                | Bündchenstoff/<br>rosé                   | negativ      |
|                           |                                | Bündchenstoff/<br>bleu                   | negativ      |
|                           |                                | Bündchenstoff/<br>natur                  | negativ      |
|                           |                                | Oberstoff/<br>gelb-weiß                  | negativ      |
|                           |                                | Oberstoff/<br>rosé-weiß                  | negativ      |
|                           |                                | Oberstoff/<br>bleu-weiß                  | negativ      |
|                           |                                | Oberstoff/<br>natur-weiß                 | negativ      |
|                           |                                | Reißverschluss/<br>weiß                  | negativ      |

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabelle

| Prüfung  | Prüfvorschrift/<br>Prüfmethode                  | Bezeichnung/Farbe                        | Prüfergebnis      |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Freier<br/>Formaldehyd *</b><br>BG: 5 mg/kg | DIN EN ISO<br>14184-1<br>§ 64 LFGB B<br>82.02-1 | Futtersstoff/<br>heller BW Flanell weiss | nicht nachweisbar |
|  |   | Bündchenstoff/<br>gelb                   | nicht nachweisbar |
|  |   | Bündchenstoff/<br>rosé                   | nicht nachweisbar |
|  |   | Bündchenstoff/<br>bleu                   | nicht nachweisbar |
|  |   | Bündchenstoff/<br>natur                  | nicht nachweisbar |
|  |   | Oberstoff/<br>gelb-weiß                  | nicht nachweisbar |
|  |   | Oberstoff/<br>rosé-weiß                  | nicht nachweisbar |
|  |   | Oberstoff/<br>bleu-weiß                  | nicht nachweisbar |
|  |   | Oberstoff/<br>natur-weiß                 | nicht nachweisbar |
|  |   | Reißverschluss/<br>weiß                  | nicht nachweisbar |

\* Anmerkung: Anforderung lt. Kunde „nicht nachweisbar“

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL®-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS, Etiketten

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabelle

| Prüfung                                | Prüfvorschrift/<br>Prüfmethode | Bezeichnung/Farbe                        | Prüfergebnis<br>(Note) |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| <b>Speichel- /<br/>Schweißsimulanz</b> | DIN V<br>53160-1,2             | Futtersstoff/<br>heller BW Flanell weiss | echt, 5                |
|  |                                | Bündchenstoff/<br>gelb                   | echt, 5                |
|  |                                | Bündchenstoff/<br>rosé                   | echt, 5                |
|  |                                | Bündchenstoff/<br>bleu                   | echt, 5                |
|  |                                | Bündchenstoff/<br>natur                  | echt, 5                |
|  |                                | Oberstoff/<br>gelb-weiß                  | echt, 5                |
|  |                                | Oberstoff/<br>rosé-weiß                  | echt, 5                |
|  |                                | Oberstoff/<br>bleu-weiß                  | echt, 5                |
|  |                                | Oberstoff/<br>natur-weiß                 | echt, 5                |
|  |                                | Etikett/<br>gelb                         | echt, 5                |
|  |                                | Etikett/<br>rosé                         | echt, 5                |
|  |                                | Etikett/<br>bleu                         | echt, 5                |
|  |                                | Etikett/<br>natur                        | echt, 5                |
| Reißverschluss/<br>weiß                | echt, 5                        |  |                        |

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL®-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS, Etiketten

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabelle

| Prüfung  | Prüfvorschrift/<br>Prüfmethode                   | Anforderung<br>lt. Kunde | Bezeichnung/Farbe                        | Prüfergebnis  |
|--|--|--------------------------|--|---|
| <b>MAK-Amine</b><br>Azofarbstoffe<br>BG: 5 mg/kg | EN 14362-1/2<br>§ 64 LFGB,<br>B 82.02-2, 4,<br>9 | nicht<br>nachweisbar     | Futtermittel/<br>heller BW Flanell weiss | <i>diese Prüfung ist für die Art des<br/>Artikels nicht relevant, da Fb. weiß</i> |
|  |  |                          | Bündchenstoff/<br>gelb                   | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Bündchenstoff/<br>rosé                   | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Bündchenstoff/<br>bleu                   | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Bündchenstoff/<br>natur                  | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Oberstoff/<br>gelb-weiß                  | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Oberstoff/<br>rosé-weiß                  | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Oberstoff/<br>bleu-weiß                  | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Oberstoff/<br>natur-weiß                 | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Etikett/<br>gelb                         | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Etikett/<br>rosé                         | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Etikett/<br>bleu                         | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Etikett/<br>natur                        | Amine + Anilin:<br>nicht nachweisbar  |
|  |  |                          | Reißverschluss/<br>weiß                  | <i>diese Prüfung ist für die Art des<br/>Artikels nicht relevant, da Fb. weiß</i> |

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Geschäftsführer Bielefeld  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS, Etiketten

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabelle

| Prüfung   | Prüfvorschrift/<br>Prüfmethode | Anforderung                 | Bezeichnung/Farbe                        | Prüfergebnis      |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>AOX-Nachweis</b><br>halogen-organische Verbindungen<br>BG: 0,5 mg/kg | DIN EN ISO 9562                | <u>Summe</u><br>≤ 0,5 mg/kg | Futtermittel/<br>heller BW Flanell weiss | nicht nachweisbar |
|   |                                | Richtwert                   | Bündchenstoff/<br>gelb                   | nicht nachweisbar |
|   |                                | Bündchenstoff/<br>rosé      | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Bündchenstoff/<br>bleu      | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Bündchenstoff/<br>natur     | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Oberstoff/<br>gelb-weiß     | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Oberstoff/<br>rosé-weiß     | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Oberstoff/<br>bleu-weiß     | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Oberstoff/<br>natur-weiß    | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Etikett/<br>gelb            | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Etikett/<br>rosé            | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Etikett/<br>bleu            | nicht nachweisbar                        |                   |
|   |                                | Etikett/<br>natur           | nicht nachweisbar                        |                   |
| Reißverschluss/<br>weiß   | nicht nachweisbar              |                             |  |                   |

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIC WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL®-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS, Etiketten

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabelle

| Prüfung                                 | Prüfvorschrift/<br>Prüfmethode   | Anforderung<br>lt. Kunde    | Bezeichnung/Farbe                        | Prüfergebnis   |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| <b>Pestizide</b><br>BG:<br>siehe Anlage | Extraktion,<br>Aufbereitung<br>DFG Methode<br>S19<br>Analyse GC/<br>ECD, NP-FID,<br>HPLC | <b>Summe</b><br>≤ 0,5 mg/kg | Futtermittel/<br>heller BW Flanell weiss | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Bündchenstoff/<br>gelb                   | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Bündchenstoff/<br>rosé                   | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Bündchenstoff/<br>bleu                   | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Bündchenstoff/<br>natur                  | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Oberstoff/<br>gelb-weiß                  | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Oberstoff/<br>rosé-weiß                  | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Oberstoff/<br>bleu-weiß                  | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Oberstoff/<br>natur-weiß                 | nicht nachweisbar  |
|   |  |                             | Etikett/<br>gelb                         | <i>diese Prüfung ist für die Art des Artikels nicht relevant</i> |
|   |  |                             | Etikett/<br>rosé                         | <i>diese Prüfung ist für die Art des Artikels nicht relevant</i> |
|   |  |                             | Etikett/<br>bleu                         | <i>diese Prüfung ist für die Art des Artikels nicht relevant</i> |
|   |  |                             | Etikett/<br>natur                        | <i>diese Prüfung ist für die Art des Artikels nicht relevant</i> |
| Reißverschluss/<br>weiß                 | <i>diese Prüfung ist für die Art des Artikels nicht relevant</i>                         |                             |  |  |

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Geschäftsführer Bielefeld  
Sitz der Gesellschaft AG Bielefeld, HRB 35-412  
Registergericht DE 176 26 5000  
USt-IdNr.

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS, Etiketten

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabellen

| Prüfung  | Prüfvorschrift/Prüfmethode   | Anforderung lt. Kunde | Prüfergebnis   |
|--|--|-----------------------|--|
| <b>Schwermetalle</b><br>Extraktion in saurer<br>Schweißlösung<br><br>BG: | DIN ISO 105-E04,<br>Analyse mittels AAS-GTA, z.T.<br>Hydridmethode | Richtwert (Baby)      | MP aus Futterstoff weiß,<br>Bündchenstoffe Fb. gelb, rosé,<br>bleu |
| Antimon Sb 0,25 mg/kg  |  | ≤ 30,0 mg/kg          | < 0,25 mg/kg   |
| Arsen As 0,1 mg/kg   |  | ≤ 0,2 mg/kg           | < 0,1 mg/kg  |
| Blei Pb 0,1 mg/kg  |  | ≤ 0,2 mg/kg           | < 0,1 mg/kg  |
| Cadmium Cd 0,01 mg/kg  |  | ≤ 0,1 mg/kg           | < 0,01 mg/kg   |
| Chrom Cr 0,1 mg/kg   |  | ≤ 1,0 mg/kg           | < 0,1 mg/kg  |
| Kobalt Co 0,1 mg/kg  |  | ≤ 1,0 mg/kg           | < 0,1 mg/kg  |
| Kupfer Cu 0,1 mg/kg  |  | ≤ 25,0 mg/kg          | 4,1 mg/kg  |
| Nickel Ni 0,1 mg/kg  |  | ≤ 1,0 mg/kg           | 0,25 mg/kg   |
| Quecksilber Hg 0,01 mg/kg  |  | ≤ 0,02 mg/kg          | < 0,01 mg/kg   |

| Prüfung  | Prüfvorschrift/Prüfmethode   | Anforderung lt. Kunde | Prüfergebnis  |
|--|--|-----------------------|---|
| <b>Schwermetalle</b><br>Extraktion in saurer<br>Schweißlösung<br><br>BG: | DIN ISO 105-E04,<br>Analyse mittels AAS-GTA, z.T.<br>Hydridmethode | Richtwert (Baby)      | MP aus Bündchenstoff Fb. natur,<br>Oberstoffe Fb. gelb-weiß, rosé-<br>weiß, blau-weiß |
| Antimon Sb 0,25 mg/kg  |  | ≤ 30,0 mg/kg          | < 0,25 mg/kg  |
| Arsen As 0,1 mg/kg   |  | ≤ 0,2 mg/kg           | < 0,1 mg/kg   |
| Blei Pb 0,1 mg/kg  |  | ≤ 0,2 mg/kg           | < 0,1 mg/kg   |
| Cadmium Cd 0,01 mg/kg  |  | ≤ 0,1 mg/kg           | 0,2 mg/kg   |
| Chrom Cr 0,1 mg/kg   |  | ≤ 1,0 mg/kg           | < 0,1 mg/kg   |
| Kobalt Co 0,1 mg/kg  |  | ≤ 1,0 mg/kg           | < 0,1 mg/kg   |
| Kupfer Cu 0,1 mg/kg  |  | ≤ 25,0 mg/kg          | 3,8 mg/kg   |
| Nickel Ni 0,1 mg/kg  |  | ≤ 1,0 mg/kg           | 0,20 mg/kg  |
| Quecksilber Hg 0,01 mg/kg  |  | ≤ 0,02 mg/kg          | < 0,01 mg/kg  |

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS, Etiketten

[Farben/Bezeichnung] siehe Tabellen

| Prüfung   | Prüfvorschrift/Prüfmethode                                   | Anforderung lt. Kunde | Prüfergebnis  |
|---|--|-----------------------|---|
| <b>Schwermetalle</b><br>Extraktion in saurer Schweißlösung<br>BG: | DIN ISO 105-E04, Analyse mittels AAS-GTA, z.T. Hydridmethode | Richtwert (Baby)      | MP aus Oberstoff Fb. natur-weiß, Etiketten Fb. gelb, rosé, bleu |
| Antimon Sb 0,25 mg/kg   |  | ≤ 30,0 mg/kg          | 0,8 mg/kg   |
| Arsen As 0,1 mg/kg  |  | ≤ 0,2 mg/kg           | < 0,1 mg/kg   |
| Blei Pb 0,1 mg/kg   |  | ≤ 0,2 mg/kg           | < 0,1 mg/kg   |
| Cadmium Cd 0,01 mg/kg   |  | ≤ 0,1 mg/kg           | < 0,01 mg/kg  |
| Chrom Cr 0,1 mg/kg  |  | ≤ 1,0 mg/kg           | 0,2 mg/kg   |
| Kobalt Co 0,1 mg/kg   |  | ≤ 1,0 mg/kg           | < 0,1 mg/kg   |
| Kupfer Cu 0,1 mg/kg   |  | ≤ 25,0 mg/kg          | 4,3 mg/kg   |
| Nickel Ni 0,1 mg/kg   |  | ≤ 1,0 mg/kg           | 0,8 mg/kg   |
| Quecksilber Hg 0,01 mg/kg   |  | ≤ 0,02 mg/kg          | *   |

| Prüfung   | Prüfvorschrift/Prüfmethode                                   | Anforderung lt. Kunde | Prüfergebnis                                 |
|---|--|-----------------------|--|
| <b>Schwermetalle</b><br>Extraktion in saurer Schweißlösung<br>BG: | DIN ISO 105-E04, Analyse mittels AAS-GTA, z.T. Hydridmethode | Richtwert (Baby)      | MP aus Etikett natur und Reißverschluss weiß |
| Antimon Sb 0,25 mg/kg   |  | ≤ 30,0 mg/kg          | *  |
| Arsen As 0,1 mg/kg  |  | ≤ 0,2 mg/kg           | *  |
| Blei Pb 0,1 mg/kg   |  | ≤ 0,2 mg/kg           | < 0,1 mg/kg                                  |
| Cadmium Cd 0,01 mg/kg   |  | ≤ 0,1 mg/kg           | < 0,01 mg/kg                                 |
| Chrom Cr 0,1 mg/kg  |  | ≤ 1,0 mg/kg           | < 0,1 mg/                                    |
| Kobalt Co 0,1 mg/kg   |  | ≤ 1,0 mg/kg           | *  |
| Kupfer Cu 0,1 mg/kg   |  | ≤ 25,0 mg/kg          | *  |
| Nickel Ni 0,1 mg/kg   |  | ≤ 1,0 mg/kg           | *  |
| Quecksilber Hg 0,01 mg/kg   |  | ≤ 0,02 mg/kg          | *  |

\* Messen der Schwermetalle nicht möglich, da zu wenig Material.

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



**wir helfen, beraten und prüfen**

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Materialbezeichnung]

Stoffmuster, RVS, Etiketten

[Farben/Bezeichnung]

siehe Tabellen

Anmerkungen:

Die Bewertung der Echtheitsprüfungen erfolgte mittels Graumaßstab, wobei Note 5 die beste Note darstellt und Note 1 die schlechteste. Eine unterstrichene Benotung zeigt immer die Tendenz der Gesamtnote der Prüfung an.

Mit freundlichen Grüßen

CTL<sup>®</sup> GmbH Bielefeld

i. A. Marion Hahn

Anlagen

Karten der Echtheitsprüfungen

Prüfumfang Pestizide



wir helfen, beraten und prüfen

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Materialbezeichnung] Stoffmuster, RVS, Etiketten  
[Farben/Bezeichnung] siehe Tabellen

| Prüfsubstanz            | Bestimmungsgrenze ( mg/kg ) |
|-------------------------|-----------------------------|
| 2,4,5-T                 | 0,1                         |
| 2,4-D                   | 0,1                         |
| Azinphos-ethyl          | 0,05                        |
| Azinphos-methyl         | 0,05                        |
| Aldrin                  | 0,01                        |
| Bromophos-ethyl         | 0,01                        |
| Captafol                | 0,01                        |
| Carbaryl                | 0,1                         |
| Chlordane               | 0,01                        |
| Chlordimeform           | 0,1                         |
| Chlorfenvinphos         | 0,01                        |
| Coumaphos               | 0,05                        |
| Cyfluthrin              | 0,1                         |
| Cyhalothrin             | 0,1                         |
| Cypermethrin            | 0,1                         |
| DEF                     | 0,01                        |
| Deltamethrin            | 0,1                         |
| DDD                     | 0,01                        |
| DDE                     | 0,01                        |
| DDT                     | 0,01                        |
| Diazinon                | 0,01                        |
| Dichlorprop             | 0,1                         |
| Dicrotophos             | 0,05                        |
| Dieldrin                | 0,01                        |
| Dimethoat               | 0,05                        |
| Dinoseb und Salze       | 0,1                         |
| α-Endosulfan            | 0,01                        |
| β-Endosulfan            | 0,01                        |
| Endrin                  | 0,01                        |
| Esfenvalerat            | 0,1                         |
| Fenvalerat              | 0,1                         |
| Heptachlor              | 0,01                        |
| Heptachlorepoxyd        | 0,01                        |
| Hexachlorbenzol ( HCB ) | 0,01                        |
| α-HCH                   | 0,01                        |
| β-HCH                   | 0,01                        |
| δ-HCH                   | 0,01                        |
| γ-HCH                   | 0,01                        |
| Malathion               | 0,01                        |
| MCPA                    | 0,1                         |
| MCPB                    | 0,1                         |
| Mecoprop                | 0,1                         |
| Methamidophos           | 0,05                        |
| Methoxychlor            | 0,01                        |
| Mirex                   | 0,01                        |
| Monocrotophos           | 0,05                        |
| Parathion-ethyl         | 0,01                        |
| Parathion-methyl        | 0,01                        |
| Phosdrin                | 0,05                        |
| Profenofos              | 0,01                        |
| Propetamphos            | 0,01                        |
| Quinalphos              | 0,01                        |
| Toxaphen                | 0,1                         |
| Trifluralin             | 0,01                        |

► 11/11

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 400 82 89 29  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net