



CTL<sup>®</sup> GmbH | Chemisch-Technologisches Laboratorium  
Krackser Straße 12 | 33659 Bielefeld | Germany

Hoppediz Babytragetücher  
Frau Baetzen  
Zum Scheider Feld 17  
51467 Bergisch Gladbach

Marion Heyde

[fon] +49 521 400 82 89 13

[fax] +49 521 446 51 52

[mail] [logistikA@ctl-bielefeld.de](mailto:logistikA@ctl-bielefeld.de)

[Auftragsdatum] 11.01.2013

[Lieferdatum] 14.01.2013

[Datum] 24.01.2013

CTL<sup>®</sup>-Nr.



nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet

## Prüfbericht

[Ansprechpartner] Frau Baetzen  
[Artikel] CamoCup Becher  
[Farbe] rot  
[Prüfumfang] Materialanalyse, Prüfung auf Gebrauchseigenschaften und Schadstoffe lt. Kunde

[DE] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

[GB] The denoted results are only valid for the tested sample. Without our written consent no single part of this report is allowed to be forwarded to third parties.

[F] Le resultat des examens se réfère uniquement aux objets testés. Sans autorisation écrite, le résultat des examens ne doit pas être partiellement reproduit.

[NL] De testresultaten hebben uitsluitend betrekking op de testobjecten. Zonder schriftelijke toestemming mag het testrapport niet in uittreksel worden vermenigvuldigd.

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 446 51 52  
[mail] [info@ctl-bielefeld.de](mailto:info@ctl-bielefeld.de)  
[Homepages] [ctl-bielefeld.de](http://ctl-bielefeld.de)  
[ctl-tattoo.net](http://ctl-tattoo.net)  
[ctl-pmu.net](http://ctl-pmu.net)



wir helfen, beraten und prüfen

CTL®-Nr.

[Artikel] CamoCup Becher  
[Farbe] rot

Prüfung	Prüfvorschrift/ Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
<b>Materialanalyse, qualitativ</b>	-	-	Polyethylen Schmelzbereich 105-115 °C Pyrolyse: neutral, Geruch nach Wachs Löslichkeit: Benzin

Prüfung	Prüfvorschrift/ Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
<b>GC-Screening *</b> BG: 1 mg/kg	GC/MS-Analyse, Lösungsmittlextraktion	kein Nachweis von Phenol und Bisphenol A	Phenol: nicht nachweisbar Bisphenol A: nicht nachweisbar
<b>Formaldehyd</b> qualitativer Nachweis	SOP 4192 Nachweis mit Carbazol/Schwefelsäure		nicht nachweisbar
<b>Phthalate / Weichmacher *</b> BG: 0,01 %	DIN EN 15777	pro Phthalat ≤ 0,1 %  gemäß EU Richtlinie 2005/84 EG	nicht nachweisbar
<b>PAK`s *</b> <b>(Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)</b> BG: 0,5 mg/kg	SOP 4360 16 Substanzen Extraktion GC/MS	Kontaktzeit > 30 sek  Summe ≤ 10 mg/kg Benzoapyren ≤ 1 mg/kg  Richtwert	nicht nachweisbar

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh  
Kontonummer 400 53 45  
BLZ 478 500 65  
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL  
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior  
Sitz der Gesellschaft Bielefeld  
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412  
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0  
[fax] +49 521 446 51 52  
[mail] info@ctl-bielefeld.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
ctl-tattoo.net  
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL<sup>®</sup>-Nr.

[Artikel] CamoCup Becher  
[Farbe] rot

Prüfung	Prüfvorschrift/Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
<b>Mikrowellentest *</b>	Hausmethode, herkömmliche Haushalts- Mikrowelle 600 Watt, 3 Minuten	keine Veränderungen	in Ordnung keine Verformung und keine Farbveränderung des Bechers
<b>Spülmaschinentest *</b>	Hausmethode, herkömmliche Haushalts- Spülmaschine höchste Stufe, 75 °C	keine Veränderungen	in Ordnung, keine Veränderungen

Mit freundlichen Grüßen

CTL<sup>®</sup> GmbH Bielefeld

i. A. Marion Heyde